

ARGAMASSA VIDROTIL**DESCRÍÇÃO:**

Argamassa cimentícia para assentamento e rejuntamento de blocos de vidro, em áreas internas ou externas.

COMPOSIÇÃO:

Cimento Portland, minerais não metálicos com granulometria controlada e aditivos especiais.

INDICAÇÃO:

- Assentar e rejuntar blocos de vidro de qualquer formato;
- Montagem de divisórias, peitoris e fechamentos de vãos;
- Montagem de planos horizontais para pisos ou claraboias.

INSTRUÇÕES DE USO:**• Preparo da base:**

- Verifique se a base está firme, limpa e seca;
- Após isso o painel a ser constituído com os blocos deverá estar modulado ou paginado conforme as dimensões deles;
- O nível da base horizontal e o prumo das superfícies verticais para assegurar a montagem correta dos blocos de vidro.

• Preparo do produto:

- Em um recipiente limpo, misture 1 litro de água limpa para 5 kg de produto até obter consistência pastosa, firme e sem grumos;
- Deixe repousar por 15 minutos e remisture antes do uso;
- Use a argamassa em até 90 minutos após a mistura.

• Aplicação:

- Com uma desempenadeira, aplique a argamassa sobre os blocos de vidro;
- Para garantir a uniformidade das juntas de assentamento, utilize espaçadores como gabarito. Arme as linhas de assentamento com barras de aço galvanizado de 5 mm de diâmetro, sem que elas entrem em contato com os blocos, ou conforme as recomendações do fabricante do bloco de vidro ou do responsável técnico da obra;
- Faça a remoção dos excessos de produto nas juntas, remisturando-o ao material já preparado sem adicionar mais água;
- Após 20 à 40 minutos, execute o acabamento final, passando um frisador ou uma esponja limpa e úmida;

COLA PISO

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 – E-mail: colapiso@gmail.com

Revisão: 0 - 13/03/2019

Página: 1 de 2

- Para obter juntas coloridas, faça o assentamento frisando mais profundamente as juntas (cerca de 5 mm) e após 72 horas as preencha com REJUNTAPISO SILICONADO (várias cores disponíveis). Nesse caso, faça a limpeza final com um pano macio, limpo e úmido.

- **Recomendações:**

- Proteja da chuva, por 24h, o assentamento realizado em áreas externas;
- Para limpeza e remoção dos resíduos de argamassa e rejuntamento, utilize limpador para cerâmicas. Nunca use ácidos para fazer a limpeza.
- O prazo mínimo de cura é de 7 dias;

PROPRIEDADES:

- **Cor:** Branca
- **Densidade fresca:** 1800 Kg/m³
- **Aderência:** sobre o bloco de vidro ≥ 0,7 Mpa
- **Resistência mecânica:**
 - Compressão ≥ 7,0 MPa
 - Flexão ≥ 3,0 MPa

RENDIMENTO:

18 kg/m² para blocos de 20x20cm e juntas de 1 cm.

VALIDADE:

01 ano após data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

APRESENTAÇÃO:

Sacos de 5 kg.

ARMAZENAMENTO:

Pilhas de até 1,5 m em local protegido, arejado, seco, sobre estrado e distante da parede em pelo menos 15 a 30 cm.

PRECAUÇÕES:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

OBSERVAÇÕES:

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Cola Piso, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

COLA PISO

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 – E-mail: colapiso@gmail.com

Revisão: 0 - 13/03/2019

Página: 2 de 2