
IMPERMEABILIZANTE SUPER TOP 1000

DESCRIÇÃO:

É um impermeabilizante de ótima aderência, bicomponente, à base de cimento, areias selecionadas e resina acrílica especial.

COMPOSIÇÃO:

Parte A: Cimento Portland, agregados selecionados e aditivos;

Parte B: Polímero acrílico líquido e aditivos.

INDICAÇÃO:

- Caixas d'água e reservatórios, piscinas enterradas, poços de elevadores, tanques e cisternas;
- Umidade de rodapé, paredes internas de construções como silos, armazéns, depósitos e residências, para evitar a entrada de umidade;
- Pisos e paredes de áreas frias.

CONTRA-INDICAÇÃO:

Áreas sujeitas ao tráfego e tratamentos decorativos.

CARACTERÍSTICAS:

- Impermeabilizante bicomponente de base cimentícia;
- Excelente impermeabilidade, fácil aplicação e excelente aderência a substratos cimentícios;
- Pode ser pintado e isento de cloretos e compostos que agredem a armadura.

INSTRUÇÕES DE USO:

- **Antes de aplicar:**
 - O substrato deverá estar estruturalmente são, livre de quaisquer tipos de contaminação, partículas soltas, nata de cimento, óleos, graxas e etc;
 - Ele deve ser preparado de forma a garantir uma superfície absorvente e resistente;
 - Recomenda-se o jateamento com água em alta pressão ou o lixamento seguido da lavagem;
 - Os cantos devem estar arredondados, as trincas e bicheiras tratadas. Antes da aplicação umedeça a superfície com água, mas sem encharcar.
- **Mistura:**
 - Adicione aos poucos o componente B ao componente A em um recipiente limpo e seco;
 - Misture mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos, dissolvendo possíveis grumos que possam se formar, obtendo uma pasta homogênea;
 - Não adicione água ao produto. Uma vez misturados, o tempo máximo de utilização da mistura é de 90 minutos.

COLA PISO

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 – E-mail: colapiso@gmail.com

Revisão: 0 – 12/03/ 2019

• Aplicação:

- Aplicar de 2 a 4 demãos cruzadas do produto, de acordo com o serviço a ser realizado;
- A segunda demão deve ser aplicada após a primeira ter endurecido ou secagem ao toque (3 a 6 horas, dependendo das condições locais de temperatura e umidade);
- Em reservatórios, piscinas e estruturas expostas a céu aberto, esta cura pode ser feita colocando um pouco de água no fundo do reservatório para manter o ambiente úmido;
- O Super Top 1000 deve ser aplicado em espessura constante;
- Excessos de material em cantos, depressão e irregularidades podem causar fissuras no produto e falhas na impermeabilização;
- No caso de impermeabilização de muros ou paredes, o revestimento deve ser molhado de forma a manter a superfície sempre úmida;
- Para tanques, reservatórios e quaisquer outras áreas que ficarão em contato permanente com a água, antes de encher com água, deve ser feita a limpeza da superfície do produto, lavando com água e sabão neutro e enxaguando com abundância para retirar todo o sabão e partículas e partículas soltas existentes.

Observações:

- Intervalo para cada demão é de 4 horas;
- Aguarde a cura do produto por 72 h e realize o teste de estanqueidade, mantendo a estrutura com água por, no mínimo, 72 h, para detectar qualquer falha de aplicação na impermeabilização;
- Proteja peças de alumínio, pois, podem manchar em contato com o Super Top 1000.

PROPRIEDADES:

- **Aspecto Parte A:** pó cinza.
- **Aspecto Parte B:** líquido branco.
- **Densidade aparente:** 2 g/cm³.

DESEMPENHO:

- Aderência sobre concretos: 0,6 MPa.
- Aderência sobre blocos de concreto: 0,6 MPa.
- Estanquidade a pressão positiva: 10 mca (metros de coluna d'água).
- Estanquidade a pressão negativa: 10 mca.

RENDIMENTO:

Aproximadamente 1kg/m²/demão

VALIDADE:

9 meses após data de fabricação.

APRESENTAÇÃO:

Saco com 18 kg – Cor rosa.

Conteúdo: 14 kg (Parte A) + 4 kg (Parte B).

COLA PISO

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 – E-mail: colapiso@gmail.com

Revisão: 0 – 12/03/ 2019

ARMAZENAMENTO:

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, sem empilhamento e distância mínima de 30 cm da parede na embalagem original fechada.

PRECAUÇÕES:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

OBSERVAÇÕES:

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Cola Piso, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

COLA PISO

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 – E-mail: colapiso@gmail.com

Revisão: 0 – 12/03/ 2019