

CONTRA PISO



DESCRIÇÃO:

Argamassa de regularização e nivelamento de pisos residenciais e comerciais em áreas internas e externas, com tráfego leve sobre superfícies de concreto, com a finalidade de restaurar, nivelar, planificar, para posterior aplicação de revestimentos para pisos.

COMPOSIÇÃO:

Cimento Portland, agregados minerais e aditivos especiais.

INDICAÇÃO:

Regularização e nivelamento de pisos em áreas internas e externas;

Lajes de concreto;

Contrapisos.

INSTRUÇÕES DE USO:

- **Preparo da base:**

- Deixar o substrato integral, limpo e seco;
- Com o auxílio de mangueiras de nível ou nível a laser, verifique nível desejado do contrapiso considerando a necessidade de cimentos para a vazão de água quando necessário e fazendo as devidas marcações, sempre observando uma espessura mínima de 20 mm e máxima de 50 mm.
- Para camadas acima dessa espessura, repetir a aplicação sobrepondo quantas camadas forem necessárias.

- **Preparo do produto:**

- Misture 30 kg de CONTRAPISO com 2,5 a 3 litros de água limpa;
- Utilize sempre misturadores próprios para argamassas, verificando se o recipiente está limpo e seco para realizar a mistura;
- A mistura pode ser feita manualmente ou através do uso de betoneiras ou misturadores mecânicos (do tipo eixo horizontal por batelada ou contínuos);
- Evite a formação de grumos na mistura, homogeneizando bem o material;
- Misture todo o conteúdo de um saco com a quantidade de água indicada, evitando assim problemas de dosagem de água. Após a mistura, a argamassa terá uma consistência tipo "farofa".

- **Aplicação:**

- Aplique uma nata de cimento sobre a superfície a ser regularizada e espalhe com um escovão ou uma vassoura;

COLA PISO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 - E-mail: colapiso@gmail.com - www.colapiso.com.br - @colapisobr

Revisão: 1 - 22/02/2022



- Espalhe o produto sobre a área a ser nivelada;
- Com um soquete apropriado, compacte o CONTRAPISO até que a argamassa chegue ao nível desejado;
- Após a compactação, utilize uma régua de alumínio para sarrafejar a argamassa utilizando as taliscas como apoio e referência de nível;
- Para um melhor acabamento liso, utilize uma desempenadeira de madeira ou alumínio
- O material preparado deve ser utilizado, no máximo, em 90 minutos após sua mistura com água. Durante esse período, não se recomenda adição de água acima do especificado ou qualquer outro produto ou material.

PROPRIEDADES:

- **Cor:** Cinza;
- **Densidade aparente:** 1,7 g/cm³;
- **Espessura da Camada:** 20 à 50 mm

RENDIMENTO:20 kg/m²/cm**VALIDADE:**

6 meses após data de fabricação.

APRESENTAÇÃO:

Sacos de 30 kg - Cor vinho.

ARMAZENAMENTO:

Pilhas de até 1,5 m em local protegido, arejado, seco, sobre estrado e distante da parede em pelo menos 15 a 30 cm.

PRECAUÇÕES:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

OBSERVAÇÕES:

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Cola Piso, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

COLA PISO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 - E-mail: colapiso@gmail.com - www.colapiso.com.br - @colapisobr

Revisão: 1 - 22/02/ 2022

