

## REJUNTAPISO SILICONADO

### DESCRÍÇÃO:

Argamassa de rejuntamento à base de cimento, colorida, flexível, resinada, siliconada e com acabamento extrafino. Para rejuntar revestimentos cerâmicos porcelanatos, revestimentos especiais e pisos cimentícios em áreas internas e externas.

### COMPOSIÇÃO:

Cimento Portland, agregados minerais de granulometria controlada, polímeros, pigmentos de alta resistência e aditivos químicos.

### INDICAÇÃO:

- Rejuntamento de revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pastilhas, mármores, granitos e pedras naturais decorativas em juntas de 1 a 10 mm de espessura;
- Rejuntamento em áreas internas e externas, pisos, paredes, fachadas, piscinas e decks.

### CONTRA-INDICAÇÃO:

- Churrasqueiras e lareiras.

### INSTRUÇÕES DE USO:

- **Antes de aplicar:**

- Certifique-se de que o revestimento tenha sido assentado há 72 h ou outro prazo, conforme indicação da argamassa colante aplicada;
- O desrespeito a esses prazos poderá provocar manchas no rejunte finalizado;
- Remova o excesso de argamassa colante das juntas e verifique se elas estão limpas e secas;
- Retire os espaçadores e, usando uma esponja úmida, remova qualquer sujeira, resíduo ou pó das juntas. Não deixe resquícios de água nas juntas.

- **Preparo do produto:**

- Utilizar um recipiente de plástico ou similar, limpo e seco;
- Misture todo o conteúdo da embalagem à quantidade de água indicada;
- Para cada 1 kg de Rejuntapiso Siliconado utilize de 360 ml de água limpa;
- Misture bem até obter uma massa homogênea e sem grumos;
- É aceitável uma variação de 5% na quantidade de água;
- Deixe a mistura em repouso por 5 a 10 minutos e misture novamente, sem acrescentar mais água ou pó;
- Utilize o produto em até 02 horas, após o seu preparo e não readicione água ou qualquer outro produto após a mistura; Proteja o produto do sol, vento ou chuva.

---

## COLA PISO

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 - E-mail: [colapiso@gmail.com](mailto:colapiso@gmail.com)

Revisão: 0 - 25/02/2019

Página: 1 de 3

**• Aplicação:**

- Aplique o rejunte com uma desempenadeira de borracha, estendendo o produto somente nas áreas das juntas e pressionando-o para dentro delas;
- Com a própria desempenadeira, remova o excesso de argamassa sobre o revestimento.

**• Limpeza:**

- Aguarde de 15 a 40 minutos e com movimentos circulares remova o rejuntamento restante com uma esponja úmida com água limpa, promovendo o acabamento final.
- Em dias com temperaturas acima de 30 °C e/ou com vento, umedeça o material 60 minutos após a aplicação.

**• Liberação de tráfego:**

- Proteja o assentamento contra chuvas e aguarde 24 horas após a aplicação para tráfego leve de pessoas;
- Liberação para contato com áreas molhadas após 24 horas da aplicação;
- Limpeza final só após 24 horas com pano macio de algodão;
- Para limpeza rotineira das cerâmicas, só após 14 dias, com pano limpo, água e detergente neutro. Nunca utilize produtos à base de ácido muriático para fazer a limpeza.

**PROPRIEDADES:**

- **Cores:** Conforme catálogo de cores
- **Densidade aparente:** 1,1 a 1,5 g/cm<sup>3</sup>
- **Acabamento:** Extrafino

**DESEMPENHO:**

Atende às especificações da ABNT NBR 14992/2003 para Argamassa de Rejuntamento tipo II:

- Retenção de água: ≤ 65 mm.
- Variação dimensional: -2,00 a +2,00 mm/m.
- Resistência à compressão: ≥ 10 MPa.
- Resistência à flexão: ≥ 3 MPa.
- Absorção de água por capilaridade: ≤ 0,3 g/cm<sup>2</sup>.
- Permeabilidade: ≤ 1,0 cm<sup>3</sup>.

**RENDIMENTO:**

FORMATO cm x cm	LARGURA DA JUNTA (mm)			
	Consumo (Kg/m <sup>2</sup> )	3	5	7
10 x 10	0,850	1.000	1.500	
20 x 20	0,400	0,500	0,600	
30 x 30	0,250	0,300	0,500	
40 x 40	0,200	0,250	0,280	
45 x 45	0,200	0,250	0,280	

---

**COLA PISO**

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 – E-mail: colapiso@gmail.com

Revisão: 0 - 25/02/2019

Página: 2 de 3

**VALIDADE:**

12 meses após data de fabricação.

**APRESENTAÇÃO:**

Sacos de 1 e 30 kg - Cor roxa.

**ARMAZENAMENTO:**

Pilhas de até 1,5 m em local protegido, arejado, seco, sobre estrado e distante da parede em pelo menos 15 a 30 cm.

**PRECAUÇÕES:**

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

**OBSERVAÇÕES:**

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Cola Piso, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

---

**COLA PISO**

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 - E-mail: colapiso@gmail.com

Revisão: 0 - 25/02/2019

Página: 3 de 3