

IMPERMEABILIZANTE SUPER TOP FLEX 5000

DESCRIÇÃO:

É um impermeabilizante flexível, bicomponente, à base de cimento, areias selecionadas e resina acrílica especial. Especialmente indicado para estruturas elevadas ou suspensas.

COMPOSIÇÃO:

Parte A: Cimento Portland, agregados selecionados e aditivos;

Parte B: Polímero acrílico líquido e aditivos.

INDICAÇÃO:

- Sacadas, terraços e lajes;
- Pisos em geral, paredes e calhas;
- Áreas frias em drywall, reservatórios, caixas d'água suspensas, piscinas, cisternas e espelhos d'água;
- Baldrame totalmente enterrados e juntas invisíveis de placas cimentícias.

CONTRA-INDICAÇÃO:

- Áreas sujeitas ao tráfego e tratamentos decorativos.

CARACTERÍSTICAS:

- Impermeabilizante flexível e elástico bicomponente de base cimentícia, resistente a pressões hidrostáticas positivas e negativas;
- Fácil aplicação, excelente aderência a substratos cimentícios e pode ser pintado;
- Isento de cloretos e compostos que agridem a armadura.

INSTRUÇÕES DE USO:

- **Antes de aplicar:**
 - O substrato deverá estar estruturalmente são, livre de quaisquer tipos de contaminação, partículas soltas, nata de cimento, óleos, graxas e etc;
 - Ele deve ser preparado de forma a garantir uma superfície absorvente e resistente;
 - Recomenda-se o jateamento com água em alta pressão ou o lixamento seguido da lavagem;
 - Os cantos devem estar arredondados, as trincas e bicheiras tratadas. Antes da aplicação molhe a superfície que deverá estar seca para a aplicação do produto.
- **Mistura:**
 - Adicione aos poucos o componente B ao componente A em um recipiente limpo e seco;
 - Misture mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos, dissolvendo possíveis grumos que possam se formar, obtendo uma pasta homogênea;
 - Não adicione água ao produto;
 - Uma vez misturados, o tempo máximo de utilização da mistura é de 90 minutos.

COLA PISO

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 - E-mail: colapiso@gmail.com

Revisão: 0 - 11/03/2019

• Aplicação:

- Aplique o Super Top Flex 5000 em 3 a 4 demãos cruzadas utilizando uma trincha ou vassourão de pelos;
- Em aplicações por projeção siga as instruções do fabricante do equipamento;
- Para reservatórios, caixas, piscinas, etc: aguarde a cura de 3 a 5 dias dependendo das condições climáticas e da ventilação;
- Caso seja necessário revestir, chapiscar a superfície 24 horas após a aplicação da última demão e aplicar o revestimento;
- Caso, deseje aplicar azulejos, a argamassa colante para a fixação poderá ser aplicada diretamente sobre o Super Top Flex 5000;
- Prazo máximo para a aplicação é de 7 dias e o mínimo 24 horas;
- Reservatórios de água potável: após a cura adequada lave todo o reservatório com água e sabão neutro, e enxágue bem antes de utilizar o reservatório.

Observações:

- Intervalo para cada demão é de 4 horas;
- Aguarde a cura do produto por 72 h e realize o teste de estanqueidade, mantendo a estrutura com água por, no mínimo, 72 h, para detectar qualquer falha de aplicação na impermeabilização;
- Limpe todas as ferramentas com água imediatamente após a aplicação, o material endurecido só poderá ser removido mecanicamente.

PROPRIEDADES:

- **Aspecto Parte A:** pó cinza.
- **Aspecto Parte B:** líquido branco.
- **Densidade aparente:** 2 g/cm³.

DESEMPENHO:

- Aderência sobre concretos: 0,8 MPa.
- Aderência sobre blocos de concreto: 0,9 MPa.
- Estanquidade a pressão positiva: 25 mca (metros de coluna d'água).
- Estanquidade a pressão negativa: 25 mca.

RENDIMENTO:

Aproximadamente 1kg/m²/demão

VALIDADE:

9 meses após data de fabricação.

APRESENTAÇÃO:

Saco com 18 kg – Cor laranja

Conteúdo: 14 kg (Parte A) + 4 kg (Parte B)

COLA PISO

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 – E-mail: colapiso@gmail.com

Revisão: 0 – 11/03/2019

ARMAZENAMENTO:

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, sem empilhamento e distância mínima de 30 cm da parede na embalagem original fechada.

PRECAUÇÕES:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

OBSERVAÇÕES:

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Cola Piso, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

COLA PISO

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 - E-mail: colapiso@gmail.com

Revisão: 0 - 11/03/2019