

REJUNTAPISO SILICONADO



DESCRIÇÃO:

Argamassa de rejuntamento à base de cimento, colorida, flexível, resinada, siliconada e com acabamento extrafino. Para rejuntar revestimentos cerâmicos porcelanatos, revestimentos especiais e pisos cimentícios em áreas internas e externas.

COMPOSIÇÃO:

Cimento Portland, agregados minerais de granulometria controlada, polímeros, pigmentos de alta resistência e aditivos químicos.

INDICAÇÃO:

- Rejuntamento de revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pastilhas, mármores, granitos e pedras naturais decorativas em juntas de 1 a 10 mm de espessura;
- Rejuntamento em áreas internas e externas, pisos, paredes, fachadas, piscinas e decks.

CONTRA-INDICAÇÃO:

- Churrasqueiras e lareiras.

INSTRUÇÕES DE USO:

• Antes de aplicar:

- Certifique-se de que o revestimento tenha sido assentado há 72 h ou outro prazo, conforme indicação da argamassa colante aplicada;
- O desrespeito a esses prazos poderá provocar manchas no rejunte finalizado;
- Remova o excesso de argamassa colante das juntas e verifique se elas estão limpas e secas;
- Retire os espaçadores e, usando uma esponja úmida, remova qualquer sujeira, resíduo ou pó das juntas. Não deixe resquícios de água nas juntas.

• Preparo do produto:

- Utilizar um recipiente de plástico ou similar, limpo e seco;
- Misture todo o conteúdo da embalagem à quantidade de água indicada;
- Para cada 1 kg de Rejuntapiso Siliconado utilize de 360 ml de água limpa;
- Misture bem até obter uma massa homogênea e sem grumos;
- É aceitável uma variação de 5% na quantidade de água;
- Deixe a mistura em repouso por 5 a 10 minutos e misture novamente, sem acrescentar mais água ou pó;

COLA PISO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 - E-mail: colapiso@gmail.com - www.colapiso.com.br - @colapisobr

Revisão: 1 - 22/02/2022



- Utilize o produto em até 02 horas, após o seu preparo e não readicione água ou qualquer outro produto após a mistura; Proteja o produto do sol, vento ou chuva.
- **Aplicação:**
 - Aplique o rejunte com uma desempenadeira de borracha, estendendo o produto somente nas áreas das juntas e pressionando-o para dentro delas;
 - Com a própria desempenadeira, remova o excesso de argamassa sobre o revestimento.
- **Limpeza:**
 - Aguarde de 15 a 40 minutos e com movimentos circulares remova o rejuntamento restante com uma esponja úmida com água limpa, promovendo o acabamento final.
 - Em dias com temperaturas acima de 30 °C e/ou com vento, umedeça o material 60 minutos após a aplicação.
- **Liberação de tráfego:**
 - Proteja o assentamento contra chuvas e aguarde 24 horas após a aplicação para tráfego leve de pessoas;
 - Liberação para contato com áreas molhadas após 24 horas da aplicação;
 - Limpeza final só após 24 horas com pano macio de algodão;
 - Para limpeza rotineira das cerâmicas, só após 14 dias, com pano limpo, água e detergente neutro. Nunca utilize produtos à base de ácido muriático para fazer a limpeza.

PROPRIEDADES:

- **Cores:** Conforme catálogo de cores
- **Densidade aparente:** 1,1 a 1,5 g/cm³
- **Acabamento:** Extrafino

DESEMPENHO:

Atende às especificações da ABNT NBR 14992/2003 para Argamassa de Rejuntamento tipo II:

- Retenção de água: ≤ 65 mm.
- Variação dimensional: -2,00 a +2,00 mm/m.
- Resistência à compressão: ≥ 10 MPa.
- Resistência à flexão: ≥ 3 MPa.
- Absorção de água por capilaridade: ≤ 0,3 g/cm².
- Permeabilidade: ≤ 1,0 cm³.

RENDIMENTO:

FORMATO cm x cm	LARGURA DA JUNTA (mm)		
	Consumo (Kg/m ²)		
	3	5	7
10 x 10	0,850	1.000	1.500
20 x 20	0,400	0,500	0,600
30 x 30	0,250	0,300	0,500
40 x 40	0,200	0,250	0,280
45 x 45	0,200	0,250	0,280

COLA PISO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 - E-mail: colapiso@gmail.com - www.colapiso.com.br - @colapisobr

Revisão: 1 - 22/02/2022



VALIDADE:

12 meses após data de fabricação.

APRESENTAÇÃO:

Sacos de 1 e 30 kg – Cor roxa.

ARMAZENAMENTO:

Pilhas de até 1,5 m em local protegido, arejado, seco, sobre estrado e distante da parede em pelo menos 15 a 30 cm.

PRECAUÇÕES:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

OBSERVAÇÕES:

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Cola Piso, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

COLA PISO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 – E-mail: colapiso@gmail.com – www.colapiso.com.br - @colapisobr

Revisão: 1 – 22/02/ 2022

