

REBOCO PRONTO



DESCRÍÇÃO:

Argamassa para reboco, utilizada para revestimento de paredes em áreas externas e internas com aplicação manual, pronta para uso, de fácil aplicação e excelente rendimento.

COMPOSIÇÃO:

Argamassa industrializada à base de cimento Portland, cal hidratada, agregado miúdo e aditivos especiais.

INDICAÇÃO:

Revestimento de tetos e paredes em áreas internas e externas; Assentamento de blocos de concreto e blocos cerâmicos; Pequenos reparos e reformas em geral.

INSTRUÇÕES DE USO:

- **Preparo da base:**

- Remover resíduos e contaminações da base antes da aplicação;
- Chapiscar toda a base que receberá o REBOCO FÁCIL;
- Nos locais expostos ao sol e ao vento, umedecer levemente a base antes da aplicação da argamassa de reboco.

- **Preparo do produto:**

- Em um recipiente limpo, misture 4,8 litros de água limpa para 30 kg de produto.
- Não utilizar o produto após 2 horas de mistura.

- **Aplicação:**

- Para assentamento de blocos e tijolos:
 - Aplicar o reboco já pronto sobre os blocos e em cordões contínuos, preenchendo toda a superfície;
 - Posicionar o próximo bloco sobre a massa fresca, removendo o excesso do material e observando o prumo, alinhamento e o nível da parede;
 - Mantenha as juntas na espessura de 1 a 2 cm.
- Para revestimento:
 - Aplicar o reboco já pronto em única camada com espessura entre 1 e 3 cm;
 - Para espessuras maiores que 3 cm, aplica em 2 camadas;
 - Após a aplicação da primeira camada, aguardar o puxamento da argamassa para aplicar a segunda camada. Em espessuras maiores que 6 cm, aguardar a secagem e colocar tela de estruturação, afim de proporcionar ancoragem entre as camadas.

COLA PISO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 - E-mail: colapiso@gmail.com - www.colapiso.com.br - @colapisobr

Revisão: 1 - 22/02/2022



- Para tetos previamente chapiscados, aplique com espessura mínima de 1 cm e máxima de 2 cm;
 - Após o seu tempo de puxamento, iniciar o acabamento.
- Acabamento:
- Após o puxamento do reboco, sarrafear para obter uma aplicação aprumada sem falhas ou vazios;
 - Iniciar o desempeno com desempenadeira de plástico para melhor acabamento;
 - Após aplicação do reboco pronto, aguardar 14 dias para revestimentos cerâmicos ou similares e 28 dias para pintura ou impermeabilização.
- **Recomendações:**
- Não adicionar nenhum outro produto à mistura, apenas água, conforme as indicações.
 - Não utilizar o produto quando começar a endurecer.
 - Proteja as peças de alumínio, pois podem manchar se atingidas pelo produto no momento de sua aplicação.

PROPRIEDADES:

- **Cor:** Cinza

RENDIMENTO:

18 kg/m² para 1 cm de espessura.

VALIDADE:

06 meses após data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

APRESENTAÇÃO:

Sacos de 30 kg - Cor vermelha.

ARMAZENAMENTO:

Pilhas de até 1,5 m em local protegido, arejado, seco, sobre estrado e distante da parede em pelo menos 15 a 30 cm.

PRECAUÇÕES:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPCQ do produto.

OBSERVAÇÕES:

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Cola Piso, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

COLA PISO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 - E-mail: colapiso@gmail.com - www.colapiso.com.br - @colapisobr

Revisão: 1 - 22/02/ 2022

