

MASSA CORRIDA

DESCRIÇÃO:

A Massa Corrida ORIGINAL Tintas é indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas de alvenaria e concreto. Seu alto poder de enchimento, ótima aderência, secagem rápida e elevada consistência proporcionam um acabamento liso e fino.

COMPOSIÇÃO:

Resina acrílica, pigmentos inertes, coalescentes, hidrocarbonetos alifáticos, sulfactantes, espessantes, microbiocidas não metálicos, outros aditivos e água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Cor: Branca

Peso específico: 1,5 g/cm³

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Acabamento: Liso.

Instrumentos de aplicação: Espátula ou desempenadeira de aço.

Diluição: Pronta para uso.

Número de demãos: Até 3.

Rendimento: Até 36 m² podendo variar de acordo com a irregularidade da superfície e efeito desejado.

Secagem: 30 minutos ao toque, 3 horas entre demãos e 5 horas final.

Estocagem: Em local seco e arejado, elevado do solo e sempre na embalagem original.

Embalagem: Balde e saco de 18 L.

Informações Toxicológicas: Baixa toxicidade (via FISPQ).

Prazo de validade: 9 meses após data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

INSTRUÇÕES DE USO:

Preparação: Para preparar a parede antiga é necessário lixar bem, remover todo o residual. Se a parede tiver algas ou lodo é necessário limpar com uma solução de água e cloro. Se a massa acrílica for aplicada em uma construção nova é necessário que você aguarde o concreto ou o reboco curar. Aguarde, ao menos, 28 dias para que isso aconteça e depois aplique a massa.

Aplicação: A massa precisa ser aplicada em camadas finas para a correção de imperfeições das paredes, com um auxílio de uma espátula ou desempenadeira de aço. Aplique aos poucos, sempre deixando a superfície mais lisa possível. Para dar acabamento, lixe bem a parede.

RECOMENDAÇÕES:

Evite a aplicação em dias chuvosos, ventos fortes e temperaturas abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e umidade relativa do ar superior a 85%. Para sua segurança utilize Equipamento de Proteção Individual durante o manuseio do produto.

COLA PISO

Rua Waldemar Pereira do Egito, S/N, Quadra 202, Lote 0181.

Distrito Industrial de Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP: 58058-660. Indústria Brasileira

Atendimento ao cliente: (83) 3238-9177 – E-mail: colapiso@gmail.com

Revisão: 0 - 20/02/2019

Página: 1 de 1